

MB EXTRAFLEX PUR 1185 Ø 12X9 POLIURETANO *M* 140115 - 15:16:20 made in Italy

POLIURETANO 1185 EXTRAFLEX

Tubo lineare flessibile | Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

- Tubo in Poliuretano base etere flessibile
- Durezza 85 Shore A

RESIN FEATURES

- Flexible ether-based polyurethane tube
- Hardness 85 Shore A

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*

A N T

*Altri colori soggetti a disponibilità o a lotto minimo d'acquisto. Contattare il commerciale di riferimento per conoscere i mezzi che Mebra Plastik mette a disposizione per accedere in maniera indipendente, semplice e veloce a queste informazioni

*Other colors subjected to availability or minimum order quantity. Get in touch with our sales to be informed about the instruments that Mebra Plastik makes available to access this information in an independent, simple and fast way

LUNGHEZZE STANDARD

STANDARD LENGTH

25-50-100 m



Cod.	Dimensioni tubo (mm) Hose dimensions (mm)			Peso Weight g/m	Raggio di curvatura Bending radius mm	Pressione esercizio (23°C) Working pressure BAR	Colori Colors
	o Ø e	i Ø i	Spessore Wall thick.				
185TE1.5X3	3 ± 0,07	1,5	0,75 ± 0,07	6	5	8	A-T
185TE4X6	6 ± 0,07	4	1,1 ± 0,07	19,3	15	5	N
185TE3.17X6.35	6,35 ± 0,07	3,17	1,59 ± 0,07	27,1	15	8	N-T
185TE5X8	8 ± 0,07	5	1,5 ± 0,07	34,9	20	6	N
185TE5X9	9 ± 0,07	5	2 ± 0,07	50,2	20	7	N-T
185TE14X20	20 ± 0,15	14	3 ± 0,07	183	60	4	T
185TE16X24	24 ± 0,15	16	4 ± 0,07	287,1	65	5	T
185TE18X24	24 ± 0,15	18	3 ± 0,07	226,1	90	3	T


Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio

Technical features at a glance

Tubo poliuretano 1185 extraflex

* Riferimento fine catalogo


* End of catalog reference



Pressioni espresse in % in funzione delle temperature

Pressure values expressed as a % in relation to temperature

Da -40°C a +60°C
From -40°C to +60°C



APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Automazione industriale
Industrial automation



Macchine utensili
Machine tool



Robotica
Robotics



Polveri di vernici
Powdered paint



Resistenza all'idrolisi
Hydrolysis resistance